



APLICACIONES

Eni Simblum 3 es un aceite de temple, formulado a base de aceite mineral parafínico, apto para tratamientos de temple en frío normal para piezas incluso de grandes dimensiones.

Rango de temperatura de funcionamiento: +30°C / +90°C.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- una velocidad de enfriamiento correcta para lograr la dureza deseada evitando deformaciones y grietas en la pieza a trabajar.
- alto punto de inflamación que reduce los posibles riesgos de incendio
- excelente estabilidad térmica y a la oxidación que mejoran la resistencia al choque térmico y garantizan una larga vida útil del baño de enfriamiento
- baja tendencia a formar depósitos de carbono y lodos

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- ISO 6743/14 L-UHA

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Aspecto		-	limpido
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	31
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	214
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-12





ADVERTENCIA

- Consulte la Hoja de Seguridad para una correcta manipulación y eliminación



eni