

# Eni Grease MU EP 00



## APLICACIONES

**Eni Grease MU EP 00** es una grasa de alto rendimiento de color amarillo-marrón, de base litio, y aspecto homogéneo de pomada.

El aditivo EP (Extreme Pressure) permite la formación de una capa lubricante capaz de resistir tensiones mecánicas y/o fuertes cargas impulsivas.

Adecuado para la lubricación de engranajes cilíndricos, cónicos y helicoidales que funcionan en cárter de cigüeñal, donde es difícil conseguir una estanqueidad eficaz, utilizando un aceite y donde es necesario prolongar los tiempos de relubricación.

**Eni Grease MU EP 00** es adecuado para la lubricación de juntas, bulones y otras partes de equipos industriales, de construcción y agrícolas de guías longitudinales, máquinas-herramienta y en la lubricación centralizada de maquinaria y vehículos industriales.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Buena resistencia a las vibraciones

## ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- ISO 12924 L-XBCHB 00
- DIN 51826 GP 00K -20
- ISO 6743/6 L-CKG 00

[oilproducts.eni.com](http://oilproducts.eni.com)

Eni SpA Refining&Marketing  
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma  
+39 06 5988.1

|        |            |
|--------|------------|
| Fecha  | 11/07/2019 |
| Código | 4643       |
| Hoja   | 1          |

# Eni Grease MU EP 00



## CARACTERISTICAS

| Propiedades                         | Método      | Unidad de Medida | Típico          |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Aspecto                             | -           | -                | homogéneo-liso  |
| Color                               | -           | -                | amarillo-marrón |
| Tipo aceite base                    | -           | -                | mineral         |
| Viscosidad aceite base a 40°C       | ASTM D 7042 | mm²/s            | 160             |
| Tipo espesante                      | -           | -                | litio           |
| Consistencia (grado NLGI)           | -           | -                | 00              |
| Punto de gota                       | ASTM D 566  | °C               | 185             |
| Penetración, trabajada, a 60 golpes | ASTM D 217  | dmm              | 425             |
| Rango de temperatura                | -           | °C               | -20/+120        |

